

DESCRIPCIÓN

Es una dispersión de pigmentos en una resina acrílica 100% sólidos y solvente, perfectamente compatible con otro tipo de resinas acrílicas, vinílicas, epóxicas y de tipo poliéster.

USOS

- Para entintar recubrimientos epóxicos.
- Facilita al aplicador la entonación de un recubrimiento según la necesidad.
- Disminuye la cantidad de colores en almacén a formuladores y aplicadores.
- Terrazos epóxicos

PROPIEDADES GENERALES

PUNTO DE EBULLICIÓN	>120°C
PRESIÓN DE VAPOR (mmHg)	1.5
DENSIDAD DE VAPOR	4.72
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
APARIENCIA Y COLOR	Líquido viscoso/ olor característico
PORCENTAJE VOLÁTIL	25%
DENSIDAD @ 25°C (kg/lit)	1.15-1.20

MEZCLADO

Agregue el pigmento BUCACOLOR a la parte A de su recubrimiento epóxico, gradualmente y con agitación por medios mecánicos (taladro y propela), hasta obtener una mezcla homogénea.

RELACIÓN DE MEZCLA

El color a obtener es al gusto del cliente, por lo tanto, la cantidad al mezclar puede variar. Recomendamos, para obtener el poder cubriente deseado, utilizar 2 litros de pigmento por 19 litros de parte A epóxica.

SEGURIDAD

No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso. Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.
MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

