

DESCRIPCIÓN

Epóxico multiusos de rápido secado, excelentes propiedades mecánicas y retención de color/brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Epóxico de dos componentes.
- Excelente adhesión al concreto.
- Excelente adherencia entre capas (Primario y tapaporo).
- Fácil de aplicar.
- Rápido secado.
- Resistente al tráfico y abrasión.
- Alto brillo y homogeneidad de color como acabado.
- Bi componente.

PROPIEDADES GENERALES

CLASIFICACIÓN	Epóxico
ACABADO	Brillante
COLOR	Transparente o muestrario
TIEMPO DE SECADO	Al tacto · 2 hrs Recubrir · 3 hrs Para checar prop. · 24 hrs
DENSIDAD A 25°C	1.1 - 1.2 (kg/Lt)
% SÓLIDOS	100%
RENDIMIENTO TEÓRICO	Primario: 5-7 m ² /L Capas intermedias: 12-15 m ² /L Acabado: 10 m ² /L
RELACIÓN DE MEZCLA	A:B 2:1

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Esta deberá estar limpia y seca, libre de aceites, grasa, polvo o fibras textiles, se recomienda una limpieza a detalle, aislando el área de corrientes de aire que pudieran introducir contaminantes. Si el concreto es nuevo, deberá cumplir con un tiempo de curado mínimo de 28 días antes de aplicar el recubrimiento. El concreto puede ser escarificado o pulido. Como acabado, la superficie debe de estar perfectamente sellada.

MEZCLADO

Agregue la parte B a la parte A en proporción de 2 partes A por 1 B y mezcle alrededor de 2 minutos con medios mecánicos, (taladro con propela) hasta apreciar mezcla homogénea.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Una vez mezclado el material deberá de aplicarlo en un lapso no mayor a 20 minutos. El producto deberá vertirse directamente al piso a una distancia no mayor a 15 cm e inmediatamente rodillarse o linearse hasta dejar una película uniforme.

SEGURIDAD

No se deje al alcance de los menores de edad.
No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso. Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).